



## МИНИ РУЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОКОЛЬ

СТО 72746455-3.1.8-2014

Декоративный рулонный кровельный самоклеящийся битумно-полимерный материал



### Описание продукции:

**МИНИ Рулонную черепицу ТЕХНОКОЛЬ** получают путем пропитки прочной основы из армированного стеклохолста битумно-полимерным вяжущим, с последующим нанесением на нижнюю сторону полотна самоклеящегося слоя. В качестве защитных покрытий применяют с лицевой стороны цветную базальтовую крупнозернистую посыпку, с нижней стороны полотна антиадгезионную полимерную пленку. Ширина материала 500мм.

### Область применения:

Материал предназначен для устройства однослойного декоративного кровельного покрытия на скатных крышах со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и другие постройки нового строительства или ремонта. Применяется при угле наклона ската от 3°.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м <sup>2</sup>	кг	±0,2	4,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения (вдоль/поперек) – армированный стеклохолст	Н/50мм	-	340/300	ГОСТ 31899-1-2011
Гибкость при пониженных температурах на брусе R 15 мм	°С	-	минус 15	ГОСТ EN 1109-2011
Теплостойкость	°С	-	100	ГОСТ EN 1110-2011
Прочность сцепления: с бетоном с металлом с деревом	МПа	не менее	0,2 0,2 0,2	ГОСТ 26589-94, метод А или ГОСТ 28574-2014
Потеря посыпки	%	не более	15	ГОСТ EN 12039-2011
Количество кв.м. в рулоне	м	± 2,0 %	2,5	-

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Длина	м	± 2,0 %	5	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	мм	+5%; -2%	500	ГОСТ EN 1848-1-2011
Толщина	мм	± 10%	3,5	ГОСТ EN 1849-1-2011

### Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу приведенной на упаковке.

### Хранение:

Материалы должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от -35 до + 35°С.

### Транспортировка:

Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в два ряда по высоте с разделительным слоем между рядами.

### Сведения об упаковке:

Для упаковки рулонов применяют бумагу с полиграфией и инструкцией по монтажу. Поддоны с рулонами упаковываются в термоусадочный пакет. Упаковка должна сохранять материал при хранении и транспортировке.