

# КРАСКА ДЛЯ ПЛИТ OSB

НОВИНКА



[Скачать техническое описание](#)

Предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

Создает полуматовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие, устойчивое к атмосферному воздействию: УФ-излучению, осадкам и влаге. Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или прочное основание для последующей отделки.



Серия DECOR **ВСЕ ПРОДУКТЫ СЕРИИ**




защищает от атмосферных осадков



с эффективным УФ фильтром



грязе- и водо-отталкивающий



снаружи/внутри

**ОПИСАНИЕ**    **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**    **КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Применяется для окрашивания предварительно загрунтованных OSB-плит, а также поверхностей из дерева, фибролитовых плит, ДВН, ДСП и др. пористых материалов внутри и снаружи зданий и сооружений.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Наносить Краску необходимо на сухую и прочную поверхность, предварительно покрытую специальным грунтом Неомид Грунтовка для плит OSB (для категорий OSB-3, OSB-4). Плиты категорий OSB-1 и OSB-2 не требуют обязательного грунтования.

**НАНЕСЕНИЕ:** Перед применением Краску необходимо тщательно перемешать. Окрасочные работы проводить при температуре окружающего воздуха и рабочей поверхности от +5°C до +35°C и нормальных погодных условиях (отсутствие дождя и сильного ветра). Наносить Краску в 1-2 слоя кистью или валиком.

**РАСХОД:** На один слой – 150-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности.

**ЦВЕТ:** белый, колеруется ручным или машинным способом.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** На отлип - 30 минут, полное высыхание - 24 часа при температуре +20-25°C.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не токсична. Пожаровзрывобезопасна! Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. При попадании состава на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 18 месяцев.

**СОСТАВ:** Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители разных фракций, функциональные добавки.